

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Druh dreva	Dub / Quercus robur	
Pôvod	Stredná Európa	
Vrchná vrstva	Dub európsky	
Stredná vrstva	smreková laťovka	
Spodná vrstva	smreková dyha	
Vzor	1-lamela	
Typ spracovania	hobľovanie, tmelenie, kefovanie	
Povrchová úprava	tvrdý voskový olej	
Triedenie	MIX (voľná trieda podľa štandardu ČSN EN 13489)	
Vhodné pre	interiér	
Produktová norma	ČSN EN 13489	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Šírka	190	mm
Dĺžka	1520	mm
Hrúbka	14.00	mm
Hrúbka vrchnej vrstvy	3.0	mm
Skosené hrany	2-stranné (1.2 mm mikro drážka na pozdĺžnych stranách)	
Typ spoja	pero a drážka	
Balenie	1.7328	m ²
Počet dosiek v balení	6	pcs
Tvrdosť	4.5	kN
Minimálna stredná hustota	650	kg/m ³
Emisie Formaldehydu	≤ 0,124	mg/m ³
Výrobná vlhkosť	8% (+- 2%)	
Horľavosť	Dfl.S1	
Podlahové kúrenie	vhodné za určitých podmienok	
Tepelný odpor (EN 12524)	0.140	m ² K/W
Tepelná vodivosť (EN 12524)	0.134	W/mK
Biologická trvanlivosť	Trieda 1	
Obsah PCP	≤ 5	ppm

INŠTALÁCIA

Spôsob	celoplošné lepenie
Podlahové vykurovanie	Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy v cementových podlahách. Obmedzené použitie s vykurovacími fóliami a alternatívami. Max. kontaktná teplota ≤ 27 °C.