

# Montážne pokyny Celoplošné lepenie MeisterParquet. longlife, drevené podlahy Lindura® a Natureflex



Drevené podlahy MeisterParquet.longlife, Lindura aj Natureflex môžu byť inštalované celoplošným lepením pomocou schváleného lepidla ako alternatíva k inštalácii plávajúcim spôsobom.

Upozorňujeme, že všetky pokyny na inštaláciu pri typoch spoja Masterclic Plus, Multiclic a UniZip treba vždy pozorne dodržiavať, rovnako ako všeobecné odporúčania / brífingové listy TKB a prípravné opatrenia vysvetlené v návode na inštaláciu pri inštalácii podlahy technológiou celoplošného lepenia.

MEISTERWERKE odporúča lepidlá bez obsahu vody a odolné voči strihu vydané výrobcom lepidla („Hard“ podľa ISO 17178).

**Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte príslušného výrobcu lepidla.**

## Informácie o lepidlách:

Odporúčania pre lepidlá sú založené na rozsiahlych testoch vykonaných výrobcami. Vzhľadom na variabilitu podmienok na mieste, nie je možné na základe poskytnutých informácií uplatniť záručné nároky. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté pri používaní lepiaceho systému. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si pred inštaláciou podlahy lepidlo sami dôkladne vyskúšali alebo sa obrátili na technický zákaznícky servis výrobcu lepidla.

## Spôsob inštalácie:

Pri uvedených podlahách položte každú dosku jednotliво do čerstvého lepidla. Potom ich dobre pritlačte, aby boli zadné strany dosiek zakryté čo najdôkladnejšie. Aby ste sa vyhli dutým miestam, na dosky je možné naniestť dodatočnú záťaž pomocou vhodného materiálu. Dbajte na všetky pokyny výrobcu lepidla, ako napríklad pokyny týkajúce sa tvrdnutia a doby spracovania.

Podľa DIN 18 365 a 18 356 musí byť podklad pod podlahu alebo parkety vždy hladký, suchý, čistý, bez trhlín a pohyblivých častí a schopný odolať zdvíhacej a prítláčnej sile.

Obsah vlhkosti CM s poterom:

Cementový poter: 2,0 CM%  
(s podlahovým kúrením: 1,8 cm%)  
Anhydritový poter: 0,5 CM%  
(s podlahovým kúrením: 0,3 CM%)

Hraničné hodnoty pri vykonávaní metódy CRH sú 80 % relatívnej vlhkosti pre nevykurované potery a 75 % relatívnej vlhkosti pre vyhrievané potery (Inštruktážny list TKB 18; DIN EN 17 668).

(Hraničné hodnoty obsahu vlhkosti platia aj pre rýchlotvrdenú cement a poter s prísadami do poteru – TKB-Technická poznámka 14.) Zhotoviteľ zodpovedný za inštaláciu podlahy/parkiet musí zabezpečiť, aby bol materiál podkladu skontrolovaný z hľadiska technickej vhodnosti. Táto kontrola musí prebiehať v súlade s uznávanými pravidlami technológie a v súlade s nemeckými postupmi pre stavebné zmluvy (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB). Ak podklad vykazuje nedostatky alebo existuje riziko poškodenia konštrukcie podlahy, zhotoviteľ musí tieto obavy písomne označiť, najmä v týchto prípadoch:

- Výrazné nerovnosti
- Trhliny v podklade
- Nedostatočne suchý podklad
- Nedostatočne pevný podklad
- Znečistený podklad, napr. olej, vosk, lak, zvyšky farby
- Podklad nie je v rovine s príľahlými konštrukciami
- Nevhodná teplota podkladu
- Nevhodná klíma v miestnosti
- Žiadna dokumentácia o vykurovacích charakteristikách pre vyhrievané podlahové konštrukcie
- Požadované bezpečné uzamknutie dilatačných škár v podklade
- Žiadna projekcia okrajového pásu
- Žiadne označenie meracích bodov pre vyhrievané podlahové konštrukcie
- Žiadne usporiadanie spojov (ak je to potrebné)

## fidbox®

Vlhkosť a kolisanie teploty môžu ovplyvniť, ako dlho podlaha vydrží a zachová si svoju hodnotu. Odporúčame preto použiť fidbox® (meracie zariadenie od floorprotector), ktoré dokáže dlhodobo zaznamenávať údaje o teplote (°C) a relatívnej vlhkosti (%) v bezprostrednej blízkosti podlahy, ktoré je možné odčítať pomocou čítacieho zariadenia. V prípade reklamácie škody sa to dá rýchlo objasniť pomocou výsledkov, aby sa predišlo zdĺhavému skúmaniu príčin. Ďalšie informácie získate od MEISTERWERKE.

# MEISTER

Odporúčanie pre inštaláciu  
Celoplošné lepenie MeisterParquet. longlife,  
drevené podlahy Lindura® a Natureflex

Výrobca	Lepidlo
 AUS GUTEM GRUND	ARDEXAF 490 / ARDEXAF 495
	Bona Titan
	WOODH 770 ECOPREMIUM
	collfox P 850
	158 Eurowood MS PLUS/ 145 Euromix Wood Extra
	Bakit HPK/ Bakit PU-P
	Ultrabond EcoS968 1K/ Ultrabond EcoP909 2K Fast
	PARQUET ADHESIVE X-BOND MS-K 530
	PCI PAR 365
	SikaBond-700 Parquet Premium
	STAUF SPU510/ STAUF SPU570 / STAUFPUK410/ STAUFPUK446 / STAUFPUK455
	SCHÖNOXPU960 PARKETT/ SCHÖNOXPARKETT 600
	P 625 / P 690
	UZIN MK 92 S/ UZIN MK 250
	WAKOLMS290 / WAKOLPU385
	WULFFParkettstoff 90

Pred položením podlahy musíte skontrolovať, či je lepidlo vhodné pre zamýšľanú oblasť použitia a typ zaťaženia. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete alternatívne riešenia týkajúce sa lepidiel, obráťte sa na oddelenie aplikáčnej techniky príslušného výrobcu lepidla.

