

**Zkoušky**
**Norma DIN/EN** Laminátová podlaha  
MeisterDesign. laminate LD 150
**Všeobecné údaje o struktuře výrobku**

Druh krytiny:	Podlahový panel s povrchem na bázi dekoračního papíru se speciální pryskyřicí		
Celková tloušťka:	cca.8 mm		
Rozměr: (délka × šířka)	1288 x 198 mm		
Struktura výrobku:	a. overlay b. antistatický dekorační papír c. nosná deska HDF (cca 890 kg/m <sup>3</sup> ± 3 %) d. impregnace hran AquaStop e. protitah pro tvarovou stálost		

**Technické údaje**

Metoda zablokování:	Multiclic		
	Třída mechanického namáhání:	EN 13 329	23   32
	Elektrické vlastnosti:	EN 1815	Při krokovém testu podle EN 1815 v prostředí 23 °C / relativní vlhkost vzduchu 25 % byl elektrostatický náboj <2 kV. Laminátovou podlahu lze podle EN 14041 označit jako "antistatickou podlahovou krytinu".>
	Odolnost proti oděru:	EN 13 329 (príloha E)	AC4 (= IP ≥ 4000)
	Antibakteriální povrchová vlastnost:	ISO 22196	Účinnost antibakteriální vlastnosti proti Staphylococcus aureus ATCC 6538P a Escherichia coli ATCC 8739 "silný", hodnota antibakteriálního účinku A ≥ 3.
	Odolnost proti nárazu:	EN 13 329 (príloha F)	IC 2
	Nenáhylné k tvorbě skvrn:	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Skupina 1: stupeň 5 Skupina 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4-5
	Stálobarevnost na světle:	EN 13 329 (EN ISO 105)	stupni 8 podle modré stupnice
	Chování materiálu při požáru:	EN 13 501	Cfl-s1 (nesnadno hořlavé)
	Kluzný odpor:	EN 14 041 / 13 893	DS
	Odolnost vůči poškrábání:	EN 438-2/25	stupeň 4

Technické údaje					
	Uvolňování formaldehydu (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm		
	Obsah pentachlorfenolu:	EN 14 041 / 14 823	< 5 ppm		
	Vtisk po konstatním zatížení:	EN 13 329 (EN 433)	žádné viditelné změny		
	Odolnost vůči kolečkům židlí:	EN 13 329 (EN 425)	žádné viditelné změny nebo poškození, pokud jsou kolečka měkká a normovaná (typ W)		
	Chování při simulovaném posunování nohy nábytku:	EN 13 329 (EN 424)	žádné viditelné změny		
	Podlahové topení:	Vhodné pro teplovodní podlahové topení. Elektricky poháněné podlahové topení je zásadně vhodné tehdy, pokud je namontované do potěru nebo betonové vrstvy, címž neleží na betonové vrstvě jako fóliové topení. Systém topných hadů   trubek   drátů musí být rozložen celoplošně, nikoliv jen na částečné ploše. Pokud se plochy ohřívají jen částečně, je v tom případě nutné opatřit podlahovou krytinu pohyblivými spárami (systémově vázaná lišty). Nesmí se překročit maximální teplota povrchu 29°C. Běžná fóliová topení nelze všeobecně povolit. Výjimkou jsou samocinně regulační topné systémy při dodržení povrchové teploty 29°C.			
Podlahové chlazení:		Pro instalaci do chladicích podlahových konstrukcí je k dispozici samostatný technický list.			
Tepelný odpor:	EN 12 667	0,057 (m²K)/W; s MEISTER-Silence 25 DB: 0,07 (m²K)/W			
Tepelná vodivost:	EN 12 667	0,136 W/(m*K)			
Protiskluzová zábrana:	DIN 51 130 BGR 181	na vyžádání, v závislosti na struktuře - / R 9 / R 10			
Tolerance					
Pravouhlost prvků:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny			
Stanovení rovnosti hran:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny			
Zarovnání povrchu:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny			
Spárové otvory mezi prvky:	EN 13 329	požadované hodnoty splněny			
Všeobecné údaje o životním prostředí, pokládce a ošetřování					
Blauer Engel:	RAL-UZ 176	udělen			
Likvidace do odpadu:	Zbytky se mohou likvidovat s domácím odpadem (např. tepelná úprava). Likvidace velkého množství podle komunálních vyhlášek (např. odvoz do sběrného dvora). Doporučuje se energetické využití ve schválených zařízeních.				
Čištění a údržba:	Čištění při ukončení stavby / běžné čištění: Dr. Schutz čistič na laminátové podlahy Speciální čištění: Dr. Schutz Elatex univerzální odstraňovač skvrn				
Oblasti použití:	Podlaha je vhodná pro všechny bytové a nebytové prostory s běžným namáháním jako např. kanceláře, čekárny, butiky atd. Pro ošetřovny a lékařské ordinace platí zvláštní požadavky.				
	Systému AquaSafe:	Laminátové podlahy jsou odolná proti vodě (ochrana 4 hodiny v případě stojaté vody), neboť poskytuje rozsáhlou ochranu proti vlhkosti díky systému AquaSafe. Je vhodná k pokládání ve vlhkých prostorách, např. v koupelnách. Použití je vyloučeno u venkovních a mokrých prostor, jako jsou např. sauny, sprchové kouty, parní lázně a místnosti s odtokem vody v podlaze.			
Předpoklad pro pokládku:	DIN 18 365	Podklady pro pokládku musí splňovat všeobecně uznávaná pravidla oboru při dodržení ustanovení VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Zádávací a smluvní předpisy pro stavební práce), díl C DIN 18 365 "Podlahářské práce" k provedení pokládky. Podklad musí být suchý (u minerálních podkladů max. 2 %, popř. u podlahového topení 1,8 %, u anhydritového potěru max. 0,5 %, popř. u podlahového topení 0,3 % zbyvající vlhkosti – měřeno přístroji CIM), rovný, pevný a čistý. Dále je nutné vyrovnat nerovnosti 3 mm/na první metr a 2 mm na každý další běžný metr v souladu s DIN 18 202, tabulka 3, řádek 4. Je třeba dodržovat návod na pokládku, který je přiložený k výrobku.			



[www.blauer-engel.de/UZ176](http://www.blauer-engel.de/UZ176)



MeisterWerke Schulte GmbH si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukce za účelem zlepšení kvality.