

Rôzne druhy podľa EN 13489

Drevená podlaha Lindura®

Lindura® wood flooring HD 400 (ultra matný lak, prírodný olej)

Vlastnosti podľa EN 1310

Drevo	Dub	Dub	Dub	Dub	Americký orech	
Triedenie	lively	natural	authentic	distinctive	lively	
Botanický názov	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Juglans nigra	
Pôvod	Európa	Európa	Európa	Európa	Severná Amerika	
Zdravá bel'	×	×	✓	×	✓	
Hrče (zdravé - živé)	≤ 80 mm ø	≤ 40 mm ø	✓	≤ 80 mm ø	≤ 50 mm ø	
Diery v hrčiach (mŕtve hrče)	≤ 30 mm ø	≤ 20 mm ø	✓	≤ 30 mm ø	≤ 20 mm ø	
Špendlíkové hrče	✓	✓	✓	✓	✓	
Výplň	✓	✓	✓	✓	✓	
Praskliny, vlasové praskliny	✓	✓	✓	✓	✓	
Typ dreva typické inklúzie kôry	-	-	-	-	-	
Kôrové vrecká	×	×	×	×	×	
Sklon vlákien	✓	✓	✓	✓	✓	
Zdravé hnedé / červené jadro	-	-	-	-	-	
Medulárne lúče / lúče	✓	✓	✓	✓	✓	
Farebné variácie	✓	✓	✓	✓	✓	
Biele pruhy	✓	✓	✓	✓	-	
Značky paličiek	×	×	×	×	×	
Napadnutie (EN 1311)	×	×	×	×	×	

Vysvetlenia: Typické inklúzie dreva sú napríklad: živcové vrecká v smreku, cukrové vrecká v javore; minerálne inklúzie. Drevo je prírodný produkt. Môžu sa vyskytnúť variácie v farbe a štruktúre, ktoré naznačujú masívny drevený produkt. Všetky vzorky, brožúry a fotografie sú preto len približné a nie definitívne. Taníny v dreve reagujú na údenie; farba dreva sa preto trvalo mení na hnedú alebo čiernu tmavohnedú. Rôzny obsah tanínu vedie k farebným variáciám na každej doske a medzi doskami. Výstavenie slnečnému žiareniu má tiež vplyv na prirodzene sa vyskytujúce zmeny v odtieni dreva. Pri dodaní môže drevená podlaha vyzeráť úplne inak ako dodaná vzorka, čo opäť naznačuje, že ide o prírodný produkt. Môžu sa objaviť praskliny, ktoré nemožno vyplniť, a uzly.

✓ = prítomné × = neprítomné - = nerelevantné