

Rôzne druhy podľa EN 13489

Dosková parketová podlaha

MeisterParquet. longlife PC 200

Vlastnosti podľa EN 1310

Drevo	Buk	Buk	Dub	Dub	Jaseň	Americký orech
Triedenie	lively	harmonious	lively	harmonious	lively	harmonious
Botanický názov	Fagus sylvatica L.	Fagus sylvatica L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Quercus petraea (Matt.) Liebl.; Quercus robur L.	Fraxinus excelsior	Juglans nigra
Pôvod	Európa	Európa	Európa	Európa	Európa	Severná Amerika
Zdravá bel'	-	-	✓	✗	-	✗
Hrče (zdravé - živé)	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 10 mm Ø
Diery v hrčiach (mŕtve hrče)	≤ 35 mm Ø	≤ 5 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 5 mm Ø	≤ 35 mm Ø	≤ 5 mm Ø
Špendlíkové hrče	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Výplň	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Praskliny, vlasové praskliny	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typ dreva typické inklúzie kôry	-	-	-	-	-	-
Kôrové vrecká	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Sklon vlákien	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zdravé hnedé / červené jadro	✓	✗	-	-	✓	-
Medulárne lúče / lúče	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farebné variácie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biele pruhy	-	-	✓	✓	✓	-
Značky paličiek	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Napadnutie (EN 1311)	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Vysvetlenia: Typické inklúzie dreva sú napríklad: živcové vrecká v smreku, cukrové vrecká v jave; minerálne inklúzie. Drevo je prírodný produkt. Môžu sa vyskytnúť variácie v farbe a štruktúre, ktoré naznačujú masívny drevený produkt. Všetky vzorky, brožúry a fotografie sú preto len približné a nie definitívne. Taníny v dreve reagujú na údenie; farba dreva sa preto trvalo mení na hnedú alebo čiernu tmavohnedú. Rôzny obsah tanínu vedie k farebným variáciám na každej doske a medzi doskami. Výstavenie slnečnému žiareniu má tiež vplyv na prirodzene sa vyskytujúce zmeny v odtieni dreva. Pri dodaní môže drevená podlaha vyzeráť úplne inak ako dodaná vzorka, čo opäť naznačuje, že ide o prírodný produkt. Môžu sa objaviť praskliny, ktoré nemožno vyplniť, a uzly.

✓ = prítomné ✗ = neprítomné - = nerelevantné