

technický list

CZ

Specifikace výrobku

Lepené vinylové dílce	EN ISO 10582	
Rozměry	Lamela	1219,2 x 184,2 x 2,5 (0,55) mm
	Balení	20 lamel / 4,492 m² / 22 kg
	Paleta	45 krabic / 202,14 m² / 1041 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 1950 kg/m³
Montáž	ISO 24334	Lepená
Unikátní prkna		15
Povrch		Hluboká struktura dřeva Anti-bakteriální keramické kuličky-zesílený PU nátěr
Drážka		4-stranná frézovaná drážka
Úroveň lesku	60°	2-4 %
Záruční podmínky	Rezidenční použití	35 let
	Komerční použití	20 let
Aplikace	EN ISO 10582	Třída 23/33/42 Komerční využití v náročných podmínkách
		

Vlastnosti výrobku

Vlastnosti	Testovací	Min. Pož	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorách			A+, REACH, IAC Gold, bez ftalátů
Požární vlastnosti	 EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost proti otlakům	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0,1 mm	V souladu
Rozměrová stálost	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,25 %	V souladu
Odolnost proti UV záření	 ISO 105-B02:2014	≥ 6	V souladu
Odolnost proti uklouznutí	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0,3) R10
Odolnost proti poškrábání	 EN 16094	≤ MSR-A3	V souladu
		≤ MSR-B3	V souladu
Odolnost proti opotřebení	EN 13329	≥ 1600 mm	V souladu
Odolnost vůči skvrnám	 EN 438-2		Skupina 1 a 2: třída 5 Skupina 3: třída 4

technický list

CZ

Vlastnosti výrobku				
Vlastnosti		Testovací	Min. Pož	Výsledek
Emise formaldehydu		EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³	V souladu (E1)
Opatřebení kolečkovou židlí		ISO 4918	pouze mírná změna	V souladu
Odolnost proti otlakům		EN 424	žádné viditelné změny	V souladu
Podlahové vytápění		EN 12667	R < 0,15 m²K/W	R = 0,041 m²K/W OK (max +28°C)
Elektrický vlastnosti (antistatické)		EN 1815	napětí ≤ 2,0 kV	V souladu
Růst bakterií				Nepůsobí jako substrát
Útlum nárazového hluku		EN ISO 717-2		ΔLw 3 dB ΔLlin 2 dB

Pokyny pro čištění a údržbu viz: www.parquetvinyl.com

