

Emesty Herringbone 125 IB

Technický list










Specifikace produktu

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP DOU2021
Rozměry	Lamela	125 x 600 x 5(4+1) (0.55) mm
	Balení	24 lamely / 1,8 m ² / 15 kg
	Paleta	70 / 126 m ² / 1070 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 2050 kg/m ³
Instalace		2G Drop Lock
Různá lamely		14
Textura		Hlubaká struktura dřeva
Dokončování		Standardní lesk (5-7 %)
Drážka		4-stranná frázovaná drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		5 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 33 Intenzivní komerční zatížení



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Reakce na oheň	 EN 13501-1		Bfl-s1
Vzniklé otlaky	 EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0,06 mm
Rozměrová stabilita	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0,05 %
Odolnost proti UV záření	 EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Odolnost proti skluzu	 EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.41) / R10
Ochrana proti poškrábání	 EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Odolnost proti skvrnám	 EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5

Emesty Herringbone 125 IB

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Opotřebení kancelářskou židlí	EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Tepelný odpor	EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.034 m²K/W
Podlahové vytápění			OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)	EN 1815	≤ 2.0	0,1 kV
Bakteriální růst			Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE integrovaná podložka)

Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 dní)			μg/m³
Emise formaldehydu	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	0.005 mg/m³ (E1)
Recyklovaný obsah			%

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com

