Power Glue MS

22-11-2024

technický list

CZ

Použití

- Lepení vícevrstvých dřevěných podlah a parket z masívu
- Snadná práce, snadné rozprostření
- Silná přilnavost
- Vhodné pro podlahové vytápění (topení vypněte 48 h před instalací)
- Přispívá k většímu útlumu kročejového hluku
- Neobsahuje rozpouštědla a izokyanát



Specifikace

Lepidlo pro dřevěné podlahy	Jednosložkové lepidlo MS Hybrid Polymer
Obsah	15 kg
Barva	Béžová
Hustota při 20°C	1,69 g/cm^3
Aplikační teplota	15 – 35°C
Otevřná doba při 23°C a RV 50%	30 min
Rychlost schnutí při 23°C a RH 50%	2,5 - 3 mm/24h
Spotřeba	700-1200 g/m^2
Čištění/odstranění	Pomocí kusu navlhčené látky
Odolnost proti teplotě	-40°C až 60°C
Odolnost vůči kyselinám a zásadám	Průměrná
Odolnost vůči vodě	Velmi dobrá
Skladování a doba spotřeby	12 měsíců (neotevřené) při 5-25°C
Pochozůznost podlahy	Po 24 h

Podklad

- Nachází široké uplatnění v montáži masivních a předpřipravených parketových systémů (latě, prkna, desky, desky), mozaikových parket, průmyslových parket, vrstvených dřevěných podlah, dřevěné dlažby (residenční bydlení) a také dřevotřískových a OSB desek.
- Vhodné pro většinu běžných druhů dřeva, obzvláště vhodné je pro problematické dřevo, jako je buk, javor a bambus.
- Vhodné pro lepení parketových podlah na staré keramické dlaždice
- Vhodné pro použití jako univerzální lepidlo na všechny dřevěné podlahy (mozaika, prkenné parkety atd.), pokrytí zvýšených ploch parketami...

Příslušenství

- Zubatá stěrka (v = 8 mm) - B3 nebo B11

Bezpečnostní opatření

- Přečtěte si bezpečnostní list
- Neobsahuje vodu, rozpouštědla, epoxidové pryskyřice, aminy ani izokyanáty
- Nefunguje při teplotách nižších než 15°C a nebo v situaci, kdy relativní vlhkost přesahuje 65%.
- Procento vlhkosti dřeva: 8-11%

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu

_lamett®