Informačný list
Celoplošné lepenie
dizajnových podláh Meister Dryback-Vinyl

SK

Meister Dryback-Vinyl je vysokokvalitná dizajnová podlaha na celoplošné lepenie. Na jej inštaláciu sú potrebné kvalitné remeselné spracovanie a znalosť špecifík výrobku.

Všeobecné informácie:
Podklad musí byť pripravený v súlade s VOB DIN 18 365. Je potrebné dodržiavať príslušné informačné listy, ako je informačný list TKB č. 8 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“ (Posudzovanie a príprava podkladov pre podlahárske a parketárske práce). Pokiaľ ide o požadovanú rovinnosť podkladu, odporúčame sa riadiť technickým informačným listom č. 02 združenia Zentralverband für Parkett und Fußbodentechnik (Ústredný zväz pre parketovú a podlahovú techniku) a BEB (Spolkový zväz pre potery a podlahové krytiny).

Na celoplošné lepenie odporúčame použiť lepidlo schválené výrobcom pre štandardné komerčné dryback výrobky v kombinácii s prípravou podkladu špecifickou pre tento systém.
Aby sa dosiahlo optimálne pokrytie rubu a bezpečné prilepenie, je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu lepidla týkajúce sa požiadaviek na spracovanie, zubovej stierky, aplikovaných množstiev a pracovných časov. Pri použití kontaktného lepidla alebo reakčného živicového lepidla je potrebný osobitný súhlas výrobcu lepidla.

Po položení krytiny do lôžka lepidla je potrebné každú dosku pritlačiť korkovým hladidlom / ručným hladidlom a následne zavalcovať ťažkým valcom (min. 50 kg).

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na príslušného výrobcu lepidla.

Informácie o lepidlách:
Odporúčania pre lepidlá vychádzajú z rozsiahlych skúšok vykonaných výrobcami. Vzhľadom na variabilitu podmienok na mieste inštalácie nie je možné odvodzovať záručné nároky z uvedených informácií. Nemôžeme preberať zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté pri použití lepiaceho systému. Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste lepidlo pred inštaláciou podlahy dôkladne sami odskúšali alebo sa obrátili na technický zákaznícky servis výrobcu lepidla.

Podľa DIN 18 365 a 18 356 musí byť podklad pre inštaláciu podlahy vždy hladký, suchý, čistý, bez trhlín a separačných látok a schopný odolať zdvíhacej a tlačnej sile.
Obsah vlhkosti CM pri poteroch:
Cementový poter: 2.0 CM% (s podlahovým vykurovaním: 1.8 CM%)
Anhydritový poter: 0.5 CM% (s podlahovým vykurovaním: 0.3 CM%)
Limitné hodnoty pri vykonávaní metódy CRH sú 80 percent relatívnej vlhkosti pre nevykurované potery a 75 percent relatívnej vlhkosti pre vykurované potery (informačný list TKB 18; DIN EN 17 668).
Limity obsahu vlhkosti platia aj pre rýchlotuhnúce cementy a potery s prísadami do poterov – informačný list TKB 14.

Zhotoviteľ zodpovedný za inštaláciu podlahy/parkiet musí zabezpečiť, aby bol materiál podkladu skontrolovaný z hľadiska technickej vhodnosti. Táto kontrola sa musí vykonať v súlade s uznávanými technickými pravidlami a v súlade s nemeckým Poriadkom pre zadávanie a zmluvy o stavebných prácach (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB). Ak podklad vykazuje nedostatky alebo hrozí riziko poškodenia konštrukcie podlahy, zhotoviteľ je povinný tieto „výhrady“ písomne oznámiť, najmä v nasledujúcich prípadoch:
- Výrazné nerovnosti
- Trhliny v podklade
- Nedostatočne suchý podklad
- Nedostatočne pevný podklad
- Znečistené podklady, napr. olejom, voskom, lakom, zvyškami farby
- Podklad nie je v rovine s priľahlými konštrukciami
- Nevhodná teplota podkladu
- Nevhodná klíma v miestnosti
- Chýbajúca dokumentácia o vykurovacích charakteristikách pre podlahové konštrukcie s vykurovaním
- Požadované bezpečné uzamknutie dilatačných škár v podklade
- Chýbajúci presah okrajového pásu
- Chýbajúce označenie meracích miest pre podlahové konštrukcie s vykurovaním
- Chýbajúci plán škár (v prípade potreby)

© 2026 by MeisterWerkeSchulteGmbH/06/2026

MEISTER

Informačný list
Celoplošné lepenie
dizajnových podláh Meister Dryback-Vinyl

Výrobca	Lepidlo
ARDEX AUS GUTEM GRUND	v posudzovaní
Bona®	v posudzovaní
Bostik smart adhesives	Bostik Stix A540 Multi Plus / Bostik Stix A550 Power Elastic / Bostik Stix H900 Resist+
collfox schlau verlegen	v posudzovaní
eurocol	v posudzovaní
Kiesel klebt am Bau®	v posudzovaní
MAPEI®	v posudzovaní
MUREXIN www.murexin.com	Murexin D 495 / Murexin Quattro Floor D 444 / Murexin X-Bond MS-K 499
PCI® Mit System verlegen	v posudzovaní
BUILDING TRUST Sika®	v posudzovaní
SCHÖNOX®	v posudzovaní
STAUF seit 1828	STAUF D50 / STAUF D20 / STAUF D37 / STAUF D5 / STAUF R 105
UZIN	UZIN KE 2000 S / UZIN KE 66 / UZIN KE 68 / UZIN KR 430
WAKOL® Anspruch verbindet	v posudzovaní
WULFF Freunde des Handwerks. Seit 1890.	v posudzovaní

Pred položením podlahy musíte skontrolovať, či je lepidlo vhodné pre zamýšľanú oblasť použitia a typ zaťaženia. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete alternatívne riešenia týkajúce sa lepidiel, obráťte sa na oddelenie aplikačnej techniky príslušného výrobcu lepidla.

© 2026 by MeisterWerkeSchulte GmbH/06/2026

Po zverejnení týchto odporúčaní sú už všetky ostatné otázky neplatné.