12-10-2026

Marbrex 2800

Technický list

CSY

Specifikace produktu

Rigidní vinylová podlaha SPC	EN 15102	DoP WPC2026
Rozměry	Panel	900 x 2800 x 5 (0.25 mm PET) mm
	Balení	2 panely / 5,04 m² / 55,5 kg
	Paleta	22 / 110,88 m² / 1295 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 2100 kg/m³
Instalace		Péro & Drážka - dvoustranná
Drážka		Bez drážky
Různá panely		4
Textura		Mramorová struktura
Povrchová úprava		Vysoký lesk 105%
		Nepoužije se
Povrchová vrstva		0,25 PET fólie
Záruční podmínky	Residenční záruka	15 let
	Komerční záruka	10 let

Vlastnosti produktu

Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost		EN 13501-1		C-s2, d0
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0.15	0,03 %
Odolnost proti UV záření		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Ochrana proti poškrábání		EN 16094	≤ MSR-A5 / ≤ MSR-B5	MSR-A1 MSR-B4
Odolnost proti skvrnám		EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5
Tepelný odpor		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.041 m²K/W

Marbrex 2800

12-10-2026

Technický list

CSY

Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace / štítky kvality vnitřního ovzduší			Phthalate free, IAC Gold, A+
REACH			V souladu s předpisy
TVOC (28 dní)	EN 16516		< 5 µg/m³
Recyklovaný obsah			29 %
Uvolňování těžkých kovů a specifických prvků	EN 12149		ND
Uvolňování monomeru vinylchloridu	EN 12149		ND
Emise formaldehydu			
CE-Marking - EN 15102	EN 12149	≤ 0.120	ND
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080	< 0.003 mg/m³

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.lamett.com

CE
EN 15102

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu